

## АССОРТИМЕНТ - ПОЛИАНИОННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

Показатель		Нормы по маркам		
		ПАЦ-НВ	ПАЦ-СВ	ПАЦ-ВВ
1		2	3	4
1.	Внешний вид и цвет	Мелкозернистый сыпучий материал от светло-желтого до бежевого цвета		
2.	Удержание на сите 1,25К по ГОСТ 6613, % max	2		
3.	Доля воды, % max	10		
4.	Степень замещения по карбоксиметильным группам, в пределах	90-110		
5.	Доля основного вещества в абсолютно сухом техническом продукте, % min	60		
6.	Растворимость в воде в пересчете на абсолютно сухой технический продукт, % min	97		
7.	Активность водородных ионов (рН) раствора с массовой долей 2,0 % (20 °С), в пределах	6,5-11		
8.	Вязкость по Брукфильду раствора с массовой долей 2,0 % (20 °С), мПа*с	<100	100-1000	>1000